REINIGUNGS-VERSUCHSREIHE VON RUTSCHFESTEN DUSCH- UND BODENFLÄCHEN

Reinigungs-Versuchsreihe und Empfehlung

Für Duschwannen rutschfest mit **Criffit®** beschichtet.
Geprüft nach DIN 51097 B mit Prüfzeugnis.

Für **Creanit®** Fußbodenbeläge mit **Criffit®** beschichtet.
Geprüft nach **DIN 51130** (Ausgabe 6/2004) **bzw. Merkblatt BGR 181 Rutschhemmung Klasse R 11** mit Prüfzeugnis.

Zusätzlich in Verbindung mit Bodenanschlußfugen und **Crafugit®** Verfugung.

Hinweis bei Barfußbegehung von Böden und Duschwannen:

Keine nennenswerten fühlbaren Unterschiede zu nicht beschichteten Flächen!

Versuchsgrundlage:

Creanit® Platte 980 x 500 x 9 mm Farbe Helgoland vollflächig mit **Criffit®** beschichtet.

Reinigung von verschmutzten Flächen

© HUG GmbH & Co. KG | www.hug-raumsysteme.de | 07032 97830 | info@hug-raumsysteme.de

Flächenverschmutzung mit:	Einwirkzeit 10 Minuten	Reinigungsintensität leicht, Fleckbildung keine	Einwirkzeit 24 Stunden	Reinigunsmittel Wasser und Prowin Microfasertuch	Reinigunsmittel Alkohol (ISOPROP) oder Spiritus und Prowin	Reinigungsintensität nach 24 Stunden Einwirkzeit: L=leicht, M=mittel, S=schwer			Sichtbarkeit von Flecken nach der Reinigung: K=keine, L=leicht, D=deutlich			EMPFEHLUNG: Nachbeschichtung bei täglicher Reinigung und Verschmutzungen gem. Auflistung: empfohlen nach Monaten, bzw. n.B.=nach Bedarf		
	Einwirkzeit 10 Minuten		Einwirkzeit 24 - 100 Stunden									Nach-beschichtung		
						L	M	S	K	L	D	n.B.	24	36
Duschgeel	X	X	X	X		X			X					X
Schampoo	X	X	X	X		X			X					X
Seife	X	X	X	X		X			X					X
Neutralreiniger	X	X	X	X		X			X					X
Hautcreme	X	X	X	X		X			X					X
Wundsalbe	X	X	X	X		X			X					X
Zahnpasta	X	X	X	X			X		X				X	
Senf	X	X	X	X				X		X			X	
Ketchup	X	X	X	X			X		X				X	
Maggi	X	X	X	X		X			X					X
Spüli	X	X	X	X		X			X					X
Salatöl	X	X	X	X		X			X					X
Essig	X	X	X	X			X		X					X
Klorix	X	X	X	X			X		X					X
Domestos	X	X	X	X			X		X					X
Spiritus	X	X	X	X		X			X					X
Alkohol abgedeckt	X	X	X	X		X			X					X
Aceton abgedeckt	X		X	X		X			X			X		
Edding 3000	X		X		X	X				X		X		
Desinf.-konzent.-Asepto	X	X	X	X		X			X			X		
Dismozon 4%	X	X	X	X		X				X		X		
Biguamed Perfekt N	X	X	X	X		X			X			X		

Reinigung im, mit Crafugit® , gedichteten Fugenbereich

Technisches Gerät: Dampfstrahlgerät Kärcher
Einwirkzeitraum: 25 Minuten Reinigung der Fuge mit Dampfstrahlgerät auf einer Länge von ca 250 mm mit Wasserdampf und Reinigungsmittel.

Ergebnis:

Leicht sichtbares aufrauhen, aber ohne Beschädigung der **Crafugit®**-Fuge

Reinigung und Pflege

Große Flächen und minimalsten, oder sogar keinen, Fugenanteil ermöglichen problemlose, schnelle,

zeitsparende und mühelose Reinigungen.

Fakten und Gestaltung in Verbindung mit unserem fliesenlosen Badsystem WandoVario®

Silikonlose Anschlussfugen zwischen Duschwanne und Wand.

Hinterlüftung der gesamten Vorwand und damit sichere Schimmel- und Sporenvermeidung.

Anschlussflächen an die bodenbündigen Duschwannen mit großformatigen **Creanit®**-Platten

- **Creanit®**-Wand- und, oder Bodenplatten
- Großflächen Naturstein als Wand- und, oder Bodenplatten
- Großflächen Keramik als Bodenplatten

Minimale Fugenanteile mit speziellem Fugenmaterial **Crafugit®**

- Bis 9,00 m² Bodenfläche maximal 2-3 Fugen, entspricht einem Fugenanteil im gesamten Bad von ca. 0,32 %
- Bis 14,00 m² Bodenfläche maximal 3-4 Fugen, entspricht einem Fugenanteil im gesamten Bad von ca. 0,35 %
- Bis 18,00 m² Bodenfläche maximal 4-5 Fugen, entspricht einem Fugenanteil im gesamten Bad von ca. 0,4 %

Die Wand und Bodenbeläge als auch die **Crafugit®**-Fugen im Bodenbereich, können bei Bedarf selbstverständlich auch mit Hochdruck- und Dampfstrahlreiniger, zur perfekten Hygiene, gereinigt werden.

Montagezeiten

Garantierte 100 % sichere Montagezeiten bei **WandoVario®** in Verbindung mit rutschfesten Duschwannen und Böden einschl. Demontage und kompletter Neuinstallation aller Gewerke.

- Einzelbad gewerblich oder privat: Maximal 10 Arbeitstage
- Projekte bis zu 7 Bäder in einer Montageeinheit: Maximal 12 Arbeitstage
- Projekte bis zu 15 Bäder in einer Montageeinheit: Maximal 15 Arbeitstage
- Größere Montageeinheiten nach Absprache

Sehr gerne stellen wir Ihnen das einzigartige und gestalterisch vielfältige Badsystem mit rutschfester Duschwanne und rutschfestem Boden aus Mineralwerkstoff **Creanit®** live vor. Besuchen Sie uns in unseren Herrenberger Ausstellungsräumen, am besten vor Festlegung der Ausschreibungsdetails.

Rufen Sie uns für einen gemeinsamen Termin einfach an unter Telefon 07032 97830. Wir sind Ihr zuverlässiger Partner bei der sicheren Umsetzung besonderer Lösungen für Ihre Kunden.