

REINIGUNGS-VERSUCHSREIHE

Reinigungs-Versuchsreihe und Empfehlung

Für Duschwannen rutschfest mit **Criffit®** beschichtet.
Geprüft nach DIN 51097 B mit Prüfzeugnis.

Für **Creanit®** Fußbodenbeläge mit **Criffit®** beschichtet.
Geprüft nach **DIN 51130** (Ausgabe 6/2004) bzw. **Merkblatt BGR 181 Rutschhemmung Klasse R 11** mit Prüfzeugnis.

Zusätzlich in Verbindung mit Bodenanschlußfugen und **Crafugit®** Verfugung.

Hinweis bei Barfußbegehung von Böden und Duschwannen:

Keine nennenswerten fühlbaren Unterschiede zu nicht beschichteten Flächen!

Versuchsgrundlage:

Creanit® Platte 980 x 500 x 9 mm Farbe Helgoland vollflächig mit **Criffit®** beschichtet.

Reinigung von verschmutzten Flächen

| Flächenverschmutzung mit: | Einwirkzeit 10 Minuten | | Einwirkzeit 24 - 100 Stunden | | | | | | | | | | Nachbeschichtung | | | |
|---------------------------|------------------------|---|------------------------------|---|---|--|-------------------------------|---|--|---|--|------|------------------|----|--|---|
| | Einwirkzeit 10 Minuten | Reinigungsintensität leicht, Fleckbildung keine | Einwirkzeit 24 Stunden | Reinigungsmittel Wasser und Prowin Microfasertuch | Reinigungsmittel Alkohol (ISOPROP) oder Spiritus und Prowin | Reinigungsintensität nach 24 Stunden Einwirkzeit | | | Sichtbarkeit von Flecken nach der Reinigung: | | | n.B. | 24 | 36 | | |
| | | | | | | L=leicht, M=mittel, S=schwer | K=keine, L=leicht, D=deutlich | L | D | | | | | | | |
| Duschgeel | X | X | X | X | | X | | | X | | | | | | | X |
| Schampoo | X | X | X | X | | X | | | X | | | | | | | X |
| Seife | X | X | X | X | | X | | | X | | | | | | | X |
| Neutralreiniger | X | X | X | X | | X | | | X | | | | | | | X |
| Hautcreme | X | X | X | X | | X | | | X | | | | | | | X |
| Wundsalbe | X | X | X | X | | X | | | X | | | | | | | X |
| Zahnpasta | X | X | X | X | | | X | | X | | | | X | | | |
| Senf | X | X | X | X | | | | X | | X | | | | X | | |
| Ketchup | X | X | X | X | | | X | | X | | | | | X | | |
| Maggi | X | X | X | X | | X | | | X | | | | | | | X |
| Spüli | X | X | X | X | | X | | | X | | | | | | | X |
| Salatöl | X | X | X | X | | X | | | X | | | | | | | X |
| Essig | X | X | X | X | | | X | | X | | | | | | | X |
| Klorix | X | X | X | X | | | X | | X | | | | | | | X |
| Domestos | X | X | X | X | | | X | | X | | | | | | | X |
| Spiritus | X | X | X | X | | X | | | X | | | | | | | X |
| Alkohol abgedeckt | X | X | X | X | | X | | | X | | | | | | | X |
| Aceton abgedeckt | X | | X | X | | X | | | X | | | | X | | | |
| Edding 3000 | X | | X | | X | X | | | | X | | | X | | | |
| Desinf.-konzent.-Asepto | X | X | X | X | | X | | | X | | | | X | | | |
| Dismozon 4% | X | X | X | X | | X | | | | X | | | X | | | |
| Biguamed Perfekt N | X | X | X | X | | X | | | X | | | | X | | | |

Reinigung im, mit Crafugit® , gedichteten Fugenbereich

Technisches Gerät: Dampfstrahlgerät Kärcher

Einwirkzeitraum: 25 Minuten Reinigung der Fuge mit Dampfstrahlgerät auf einer Länge von ca 250 mm mit Wasserdampf und Reinigungsmittel.

Ergebnis:

Leicht sichtbares aufräumen, aber ohne Beschädigung der **Crafugit®**-Fuge

Reinigung und Pflege

Große Flächen und minimalsten, oder sogar keinen, Fugenanteil ermöglichen problemlose, schnelle,

zeitsparende und mühelose Reinigungen.

Fakten und Gestaltung in Verbindung mit unserem fliesenlosen Badsystem WandoVario®

Silikonlose Anschlussfugen zwischen Duschwanne und Wand.

Hinterlüftung der gesamten Vorwand und damit sichere Schimmel- und Sporenvermeidung.

Anschlussflächen an die bodenbündigen Duschwannen mit großformatigen **Creanit®**-Platten

- **Creanit®**-Wand- und, oder Bodenplatten
- Großflächen Naturstein als Wand- und, oder Bodenplatten
- Großflächen Keramik als Bodenplatten

Minimale Fugenanteile mit speziellem Fugenmaterial **Crafugit®**

- Bis 9,00 m² Bodenfläche maximal 2-3 Fugen, entspricht einem Fugenanteil im gesamten Bad von ca. 0,32 %
- Bis 14,00 m² Bodenfläche maximal 3-4 Fugen, entspricht einem Fugenanteil im gesamten Bad von ca. 0,35 %
- Bis 18,00 m² Bodenfläche maximal 4-5 Fugen, entspricht einem Fugenanteil im gesamten Bad von ca. 0,4 %

Die Wand und Bodenbeläge als auch die **Crafugit®**-Fugen im Bodenbereich, können bei Bedarf selbstverständlich auch mit Hochdruck- und Dampfstrahlreiniger, zur perfekten Hygiene, gereinigt werden.

Montagezeiten

Garantierte 100 % sichere Montagezeiten bei **WandoVario®** in Verbindung mit rutschfesten Duschwannen und Böden einschl. Demontage und kompletter Neuinstallation aller Gewerke.

- Einzelbad gewerblich oder privat: Maximal 10 Arbeitstage
- Projekte bis zu 7 Bäder in einer Montageeinheit: Maximal 12 Arbeitstage
- Projekte bis zu 15 Bäder in einer Montageeinheit: Maximal 15 Arbeitstage
- Größere Montageeinheiten nach Absprache

Sehr gerne stellen wir Ihnen das einzigartige und gestalterisch vielfältige Badsystem mit rutschfester Duschwanne und rutschfestem Boden aus Mineralwerkstoff **Creanit®** live vor. Besuchen Sie uns in unseren Herrenberger Ausstellungsräumen, am besten vor Festlegung der Ausschreibungsdetails.

Rufen Sie uns für einen gemeinsamen Termin einfach an unter Telefon [07032 97830](tel:0703297830). Wir sind Ihr zuverlässiger Partner bei der sicheren Umsetzung besonderer Lösungen für Ihre Kunden.